Couché Suzano® Fit Gloss

FIT GLOSS COUCHÉ SUZANO

Descrição
Description
Papel couché com brilho e revestido em ambos os lados.
Gloss paper coated on both sides.

Principais Usos
Main Uses
Revistas, folders, mala-direta, catálogos e outros materiais editoriais e promocionais.
Magazines, folders,direct mail, catalogs and other editorial and promotional materials.

Gramatura / Grammage	Norma Ref. Standard	Unidade Unit	70		80		90		115	
			N	T	N	T	N	T	N	T
Gramatura / Grammage	ISO 536	g/m²	70	±2,8	80	±3,2	90	±3,6	115	±4,5
Espessura / Thickness	ISO 534	µm	56	±2,8	65	±3,2	74	±3,7	98	±5
Umidade / Moisture	TAPPI 412	%	4,5	±1,2	4,5	±1,2	4,5	±1,2	4,5	±1,2
Brilho 75° / Gloss 75°	ISO 8254	%	50	±3	50	±3	50	±3	50	±4
Opacidade / Opacity	ISO 2471	%	89,5	MIN 87,5	92	MIN 90	93	MIN 91,5	96,5	MIN 94,5
Alvura ISO (C / 2°) / ISO Brightness (C / 2°)	ISO 2470	%	86,5	MIN 84	87	MIN 84	88	MIN 85	89	MIN 86,5

N = Nominal | **T = Tolerância / Tolerance** | **Norma Ref = Norma de referência** | **Standard = Reference method**

- **Unidade de fabricação** / *Mill:* **LIMEIRA**
- **Condições de ensaios: 23°C / 50% UR (de acordo com a ISO 187). Tolerâncias: baseadas em 95% do intervalo de confiança, aplicadas para média da bobina ou pallet. Para verificação, a média deve ser calculada em 5 medições de amostras escolhidas aleatoriamente no pallet/bobina. Deverá estar dentro do limite especificado ao menos 19 dos 20 pallets/bobinas analisados.**/ *Test climate conditions: 23°C / 50% RG (according to ISO 187). Tolerances: based upon 95% confidence limits, apply to reel/pallet average. In order to verify, reel/pallet average should be based on 5 single measurements randomly sampled within the reel/pallet. These averages will be for at least 19 of 20 reels/pallets within the specification limits.*
- **Reservamo-nos o direito a alterações** / *We reserve the right to change.*
- **Para aplicações diferentes das citadas acima, entrar em contato com a Suzano.** / *For applications other than those mentioned above, contact Suzano.*

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS Certification

FSC www.fsc.org FSC® C010014 The mark of responsible forestry

REFERÊNCIA: EPP.04.00012
EMISSÃO: Demétrio – 20/02/2017
VALIDADE: 20/02/2018-