IBEMA BATTAGLIA E

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Typical Values | Características Principales

Cartão duplex com duplo revestimento couchè, capa de celulose branqueada, miolo de pasta mecânica e aparas de cartolina, verso marrom, alto bulk.

Double coated duplex paperboard, topside of bleached hardwood pulp, middle layer of mechanical pulp and recycled fiber, brown backside, high bulk.

Cartulina duplex con doble doble recubrimiento en el topo, capa de celulosa blanqueada, medio de uplpa mecánica y aparas de cartunila, reverso marrón, alto espesor.

Tipo/Grade: White Lined Chipboard - WLC GD1

UMIDADE Moisture | Humedad	ESPESSURA Thickness | Espesor		GRAMATURA Grammage | Gramaje	RIGIDEZ L Stiffness MD	RIGIDEZ T Stiffness CD
	mm	**points (1)**		**Mínimo** | Minimum | Minimo	**Mínimo** | Minimum | Minimo
7,5	0,340	13,4	**225**	9,0	3,9
7,5	0,376	14,8	**250**	10,0	4,2
7,5	0,420	16,5	**275**	13,0	5,6
± 1,5	**± 5%**		**± 4%**	*	*
%	**mm**		**g/m²**	**mN.m**	**mN.m**
ISO 287	**ISO 534**		**ISO 536**	**ISO 2493**	**ISO 2493**

COBB CAPA | Cover | Capa:	ISO 535	**30 a 70 g H_2O/m^2**
COBB VERSO | Back | Reverso:	ISO 535	**30 a 70 g H_2O/m^2**
ALVURA Capa | Cover | Capa:	ISO 2470	**mín 86 %**

(1) Valores Referenciais | Values for Reference Purpose | Valores Referenciales
(*) Valor de rigidez mínimo. Valor nominal obtido dividindo-se por 0,85.
(*) Minimum stiffness. Nominal value obtained by dividing by 0,85.
(*) Valor de rigidez mínimo. Valor nominal que resulte de dividir por 0,85.

FSC
www.fsc.org
FSC® C004702
A marca da gestão florestal responsável

1. Condições de teste | Testing conditions | Condiciones de test: **T: 23 ± 1ºC** **RH: 50 ± 2%**
2. Amostras | Sampling | Muestras: **ISO 186**
3. Em função do desenvolvimento do produto a Ibema se reserva ao direito de realizar modificações nos valores acima.
   All figures mentioned above may be subject to technical changes.
   Todos los valores mencionados arriba puedem ser sometidos a modificaciones técnicas.
4. 95% dos valores medidos devem estar acima do nível mínimo de tolerância.
   95% of all measured values must be above the tolerance minimum level.
   95% de todos los valores medidos deben estar por sobre el nivel mínimo de tolerância.
5. Produzido na unidade Embu - SP
   Produced in Embu - São Paulo
   Producido en la unidad de Embu - SP

Escritório Central | Head Office | Oficina:
IBEMA CIA. BRASILEIRA DE PAPEL
www.ibema.com.br
Rua Padre Anchieta, 2310 - 2º Andar
Bigorrilho | CEP 80730 - 000
Curitiba | Paraná | Brasil
Tel.: +55 41 3240-7400 | Fax: +55 41 3240-7442
Rev. 00 - Abril - 2017